



1. 遮光・反射用 両面テープ




品番	基材 (厚み,mm)	粘着剤 タイプ	総厚み (mm)	色	粘着力		光学特性		セパレータ	備考
					ガラス板 gf/25mm	PC板 gf/25mm	遮光率 %	反射率 %		
5232WS	PET (0.013)	Acrylic	0.030	黒/白	1300	1400	0.01	65	剥離フィルム	
5234WS	PET (0.013)	Acrylic	0.050	黒/白	1800	1900	0.01	65	剥離フィルム	
5235WS	PET (0.013)	Acrylic	0.060	黒/白	1900	2000	0.01	65	剥離フィルム	
5246WS	PET (0.038)	Acrylic	0.085	黒/白	2000	2100	0.01	72	剥離フィルム	
5247WH	PET (0.038)	Acrylic	0.100	黒/白	2100	2200	0.01	72	剥離フィルム	
5249WH	PET (0.038)	Acrylic	0.150	黒/白	2300	2300	0.01	72	剥離フィルム	
5240WH	PET (0.038)	Acrylic	0.200	黒/白	2300	2300	0.01	72	剥離フィルム	片面タイプ(黒面粘着層)
5214BN	PET (0.016)	Acrylic	0.030	黒/黒	1300	1400	0.01	-	剥離フィルム	
5233BHN	PET (0.016)	Acrylic	0.050	黒/黒	1800	1900	0.01	-	剥離フィルム	
5234BHN	PET (0.016)	Acrylic	0.060	黒/黒	1900	2000	0.01	-	剥離フィルム	
5237BHN	PET (0.025)	Acrylic	0.085	黒/黒	2000	2100	0.01	-	剥離フィルム	
5238BH	PET (0.025)	Acrylic	0.100	黒/黒	2100	2200	0.01	-	剥離フィルム	
5246BS	PET (0.038 銀蒸着)	Acrylic	0.085	黒/銀	2000	2100	0.01	98	剥離フィルム	

2. ポリエステル基材 両面テープ



品番	基材 (厚み,mm)	粘着剤 タイプ	総厚み (mm)	色	粘着力		セパレータ	備考
					SUS板 gf/25mm	PC板 gf/25mm		
5214PL	PET (0.004)	アクリル	0.030	透明	1100	1100	剥離フィルム	
5215PL	PET (0.012)	アクリル	0.050	透明	1500	1400	剥離フィルム	
4235DF	PET (0.025)	アクリル	0.050	透明	1200(強面SUS)	70(弱面SUS)	剥離フィルム	第一面:強粘着、第二面:弱粘着
4238DF	PET (0.025)	アクリル	0.080	透明	1300(強面SUS)	90(弱面SUS)	剥離フィルム	第一面:強粘着、第二面:弱粘着
5216HP	PET (0.012)	アクリル	0.060	透明	1200	1300	剥離フィルム	
5218HP	PET (0.012)	アクリル	0.080	透明	1400	1500	剥離フィルム	
5218	PET (0.012)	アクリル	0.088	透明	1800	1800	剥離紙(白)	
5219H	PET (0.012)	アクリル	0.100	透明	1900	1900	剥離紙(白)	
5239PL	PET (0.025)	アクリル	0.100	透明	1900	1900	剥離フィルム	
5210	PET (0.012)	アクリル	0.125	透明	2100	2100	剥離紙(白)	
5279PL	PET (0.075)	アクリル	0.150	透明	2200	2200	剥離フィルム	
5150	PET (0.012)	アクリル	0.160	透明	2300	2500	剥離紙(白)	
5150B	PET (0.012)	アクリル	0.160	黒	2300	2500	剥離フィルム	
5230(B)	PET (0.025)	アクリル	0.200	透明、黒	2400	2400	剥離フィルム	
5230N(BN)	PET (0.016)	アクリル	0.200	透明、黒	2400	2500	剥離フィルム	
5230H(BH)	PET (0.050)	アクリル	0.200	透明、黒	2500	2500	剥離フィルム	
5250H(BH)	PET (0.050)	Acrylic	0.250	透明、黒	2600	2600	剥離フィルム	
5300H(BH)	PET (0.100)	Acrylic	0.300	透明、黒	2800	2800	剥離フィルム	

3. ポリエステル基材 絶縁片・両面テープ



品番	基材 (厚み,mm)	粘着剤 タイプ	総厚み (mm)	色	粘着力		セパレータ	備考
					SUS板 gf/25mm	PC板 gf/25mm		
5233LGN	PET (0.025)	アクリル	0.050	緑	1600	1600	剥離フィルム	
5234SBN	PET (0.025)	アクリル	0.060	スカイブルー	1700	1700	剥離フィルム	
5238LBN	PET (0.025)	アクリル	0.100	ブル	1800	1800	剥離フィルム	
5233BS	PET (0.025)	アクリル	0.050	黒	1600	1600	剥離フィルム	
5223F	PET (0.016)	アクリル	0.030	黒	800	800	剥離紙(黄色い)	片面タイプ
5237FN(FH)	PET (0.025)	アクリル	0.050	黒	1200	1200	剥離紙(黄色い)	片面タイプ(UL)
5237NH	PET (0.025)	アクリル	0.050	黒	1100	1100	剥離紙(黄色い)	片面タイプ(難燃・UL)
5274FN	PET (0.025)	アクリル	0.100	黒	1400	1400	剥離紙(黄色い)	片面タイプ

4. 不織布基材 両面テープ




品番	基材 (厚み,mm)	粘着剤 タイプ	総厚み (mm)	色	粘着力		セパレータ	備考
					SUS板 gf/25mm	PC板 gf/25mm		
DN200H	不織布	アクリル	0.160	半透明	1900	2000	剥離紙(白)	
5867UL	難燃不織布	アクリル	0.140	白	1600	1700	剥離紙(白)	UL94VTM-0
5867SN	強化不織布	アクリル	0.140	白	1900	2000	剥離紙(白)	再剥離が可能し、引っ張り強度が強い

5. アクリルフォーム 両面テープ



品番	基材 (厚み,mm)	粘着剤 タイプ	総厚み (mm)	色	粘着力		セパレータ	備考
					SUS板 gf/25mm	PC板 gf/25mm		
2020FCW	アクリルフォーム	アクリル	0.200	白	2600	2500	剥離紙(白)	
2025FCW	アクリルフォーム	アクリル	0.250	白	2700	2700	剥離紙(白)	
2025FCB	アクリルフォーム	アクリル	0.250	黒	2700	2700	剥離紙(白)	
2030FCW	アクリルフォーム	アクリル	0.300	白	2800	2800	剥離紙(白)	
2030FCB	アクリルフォーム	アクリル	0.300	黒	2800	2800	剥離紙(白)	
2040FCW	アクリルフォーム	アクリル	0.400	白	3200	3200	剥離紙(白)	
2040FCB	アクリルフォーム	アクリル	0.400	黒	3200	3200	剥離紙(白)	

6. 基材レス両面テープ



品番	基材 (厚み,mm)	粘着剤 タイプ	総厚み (mm)	色	粘着力		セパレータ	備考
					SUS板 gf/25mm	PC板 gf/25mm		
5906	-	アクリル	0.05	半透明	1000	1100	剥離紙(白)	

7. 光学用 基材レス両面テープ



品番	基材 (厚み,mm)	粘着剤 タイプ	総厚み (mm)	色	粘着力		セパレータ	備考
					SUS板 gf/25mm	PC板 gf/25mm		
5904HC	-	アクリル	0.025	高透明	1000	1000	剥離フィルム	透過率90% 以上
5905HC	-	アクリル	0.033	高透明	1100	1100	剥離フィルム	"" ""
5906HC	-	アクリル	0.050	高透明	1200	1200	剥離フィルム	"" ""
5238HC	-	アクリル	0.070	高透明	1200	1200	剥離フィルム	"" ""

8. クッション固定用 アクリル/シリコン系 両面テープ



品番	基材 (厚み,mm)	粘着剤 タイプ	総厚み (mm)	色	粘着力		セパレータ	備考
					アクリル(SUS板) gf/25mm	シリコン(SI PAD面) gf/25mm		
5256AS	PET (0.050)	アクリル/ シリコン	0.100	透明	2200	破裂	剥離フィルム/剥離紙	
5257AS	PET (0.050)	アクリル/ シリコン	0.110	透明	2200	破裂	剥離フィルム/剥離紙	
5256M	PET (0.050)	アクリル/ アクリル	0.100	透明	2100	破裂	剥離フィルム	

9. KEY PAD内、素材のアクリル/シリコン系 両面テープ



品番	基材 (厚み,mm)	粘着剤 タイプ	総厚み (mm)	色	粘着力		セパレータ	備考
					アクリル(SUS板) gf/25mm	シリコン(SI PAD面) gf/25mm		
4216AS(B)	PET (0.012)	アクリル/ シリコン	0.060	透明、黒	1500	700	剥離フィルム/剥離紙	
4238AS	PET (0.025)	アクリル/ シリコン	0.100	透明	1700	1100	剥離フィルム/剥離紙	
4238BH	PET (0.025)	アクリル/ シリコン	0.100	黒	1700	1100	剥離フィルム/剥離紙	
4256AS(B)	PET (0.025)	アクリル/ シリコン	0.100	透明、黒	1700	700	剥離フィルム/剥離紙	
4239AS(B)	PET (0.025)	アクリル/ シリコン	0.130	透明、黒	2100	1300	剥離フィルム/剥離紙	
4278AS(B)	PET (0.025)	アクリル/ シリコン	0.140	透明、黒	2100	700	剥離フィルム/剥離紙	
4200ASN(B)	PET (0.075)	アクリル/ シリコン	0.200	透明、黒	1200	900	剥離フィルム/剥離紙	

10. 導電性 片・両面テープ



品番	基材 (厚み,mm)	粘着剤 タイプ	総厚み (mm)	色	粘着力		セパレータ	備考
					PC板 gf/25mm	ガラス板 gf/25mm		
3080	Conductive mesh fabric(0.090)	アクリル	0.100	黒	1300	水平:0.3 ↓ / 垂直:0.05 ↓	剥離紙(白)	
5005	Conductive D.T.Y fabric(0.040)	アクリル	0.200	黒	900	水平:0.1 ↓ / 垂直:0.05 ↓	剥離紙(白)	
5020	Conductive D.T.Y fabric(0.180)	アクリル	0.200	黒	1200	水平:0.1 ↓ / 垂直:0.05 ↓	剥離紙(白)	
5025	Conductive D.T.Y fabric(0.200)	アクリル	0.250	黒	1300	水平:0.1 ↓ / 垂直:0.05 ↓	剥離紙(白)	
2084	Conductive Rip-Stop fabric(0.100)	アクリル	0.110	黒	1100	水平:0.3 ↓ / 垂直:0.08 ↓	剥離紙(白)	
5053	Aluminum(PET lamination)(0.05)	アクリル	0.075	銀	1500	水平:0.3 ↓	剥離紙(白)	

11. 光学用液晶保護フィルム



品番	基材 (厚み,mm)	粘着剤 タイプ	総厚み (mm)	色	粘着力		セパレータ	備考
					PC板 gf/25mm	ガラス板 gf/25mm		
6033HC	HC PET (0.100)	シリコン	0.120	高透明	3	3	剥離フィルム	3H鉛筆硬度

12. 熱融着フィルム



品番	基材 (厚み,mm)	粘着剤 タイプ	総厚み (mm)	色	せん断力		セパレータ	備考
					SUS板 gf/25mm	PC板 gf/25mm		
8909	-	合成ゴム	0.100	茶色		75	剥離紙	
8912	-	合成ゴム	0.120	茶色		80	剥離紙	
8920	-	合成ゴム	0.200	茶色		95	剥離紙	

13. 微粘着リムバーテープ



品番	基材 (厚み,mm)	粘着剤 タイプ	総厚み (mm)	色	粘着力		セパレータ	備考
					SUS板 gf/25mm	ポリエステル面 gf/25mm		
5272SL	PET (0.075)	シリコーン	0.083	透明	4	6	剥離フィルム	
5273SL	PET (0.075)	シリコーン	0.083	透明	8	10	剥離フィルム	
5282S	PET (0.100)	シリコーン	0.110	透明	8	10	剥離フィルム	
5232R/B/T	PET (0.025)	シリコーン	0.033	赤/ブルー	4	5	剥離フィルム	※保護用で適用

14. 巻き止め・固定用テープ



品番	基材	粘着剤 タイプ	総厚み	色	粘着力		引っぱり強度		伸び(%)	備考
					1kgf=9.80665N 1N=0.101972kgf					
					N/25mm	gf/25mm	N/25mm	kgf/25mm		
860P	OPP (0.030)	アクリル	0.055	緑,黄色い	7.85	800	98.1	10	140	
862P	OPP (0.025)	アクリル	0.030	透明,緑	6.13	625	88.3	9	150	
862PT	PET (0.016)	アクリル	0.022	透明,緑	6.13	625	78.5	8	120	
863PT	PET (0.016)	アクリル	0.022	緑	6.13	625	78.5	8	120	
3131R	OPP (0.025)	アクリル	0.030	オレンジ	6.13	625	88.3	9	150	
3134G	OPP (0.060)	アクリル	0.085	緑	7.85	800	123.0	12	130	

15. ラミネートテープ




品番	基材	粘着剤 タイプ	総厚み	色	粘着力		引っぱり強度		伸び(%)	備考
					N/25mm	gf/25mm	N/25mm	kgf/25mm		
865P	OPP (0.020)	アクリル	0.023	薄黄色い	3.43	350	58.8	6	110	heat adhesion (gf/15mm)

16. 耐熱・絶縁テープ




品番	基材	粘着剤 タイプ	総厚み	色	粘着力		引っぱり強度		伸び(%)	備考
					N/25mm	gf/25mm	N/25mm	kgf/25mm		
870A	PI (0.025)	アクリル	0.050	茶色	7.35	750	117.7	12	65	
3733	PPS (0.025)	アクリル	0.040	ピンク	2.94	300	98.1	10	45	

17. ノメックステープ (UL510FR)



品番	基材	粘着剤 タイプ	総厚み	色	粘着力		引っ張り強度		伸び(%)	備考
					N/25mm	gf/25mm	N/25mm	kgf/25mm		
9502A	ノメックス(0.05)	アクリル	0.095	白	13.73	1400	98.1	10	8	
9503A	ノメックス(0.075)	アクリル	0.130	白	14.71	1500	196.1	20	12	
9505A	ノメックス(0.125)	アクリル	0.190	白	17.65	1800	392.3	40	14	


18. めっき用マスキングテープ



1kgf=9.80665N 1N=0.101972kgf

品番	基材	粘着剤 タイプ	総厚み	色	粘着力		引っ張り強度		伸び(%)	備考
					N/25mm	gf/25mm	N/25mm	kgf/25mm		
825F	PET (0.023)	アクリル	0.027	緑	1.96	200	88.3	9	100	
9231LB	PET (0.023)	アクリル	0.028	薄ブルー	1.96	200	88.3	9	100	
9231B	PET (0.023)	アクリル	0.028	薄ブルー	2.94	300	88.3	9	100	

19. ポリイミド耐熱マスキングテープ



1kgf=9.80665N 1N=0.101972kgf

品番	基材	粘着剤 タイプ	総厚み	色	粘着力		引っ張り強度		伸び(%)	備考
					N/25mm	gf/25mm	N/25mm	kgf/25mm		
870S	PI (0.025)	シリコーン	0.050	茶色	5.88	600	117.7	12	65	
871S	PI (0.025)	シリコーン	0.028	茶色	0.29	30	117.7	12	65	
8331SR	PI (0.025)	シリコーン	0.028	茶色	0.29	30	117.7	12	65	
8331SD	PI (0.025)	シリコーン	0.030	茶色	1.96	200	117.7	12	65	


20. 電解コンデンサ巻き止め用テープ



1kgf=9.80665N 1N=0.101972kgf

品番	基材	粘着剤 タイプ	総厚み	色	粘着力		引っ張り強度		伸び(%)	備考
					N/25mm	gf/25mm	N/25mm	kgf/25mm		
PP300A	OPP (0.030)	アクリル	0.053	透明	6.86	700	93.2	9.5	150	
PP400A	OPP (0.040)	アクリル	0.065	透明	6.86	700	112.8	11.5	150	
PP301HA	OPP (0.030)	アクリル	0.053	透明	7.35	750	112.8	11.5	150	
870AV	PI (0.025)	アクリル	0.055	茶色	7.35	750	117.7	12	65	チップコンデンサ用 に適合


21. キャリヤーテープ



品番	基材	粘着剤 タイプ	総厚み	色	粘着力		引っ張り強度		伸び(%)	備考
					N/25mm	gf/25mm	N/25mm	kgf/25mm		
7253	PET (0.050)	アクリル	0.060	透明	0.10	10	176.5	18	120	

22. 剥離テープ

1kgf=9.80665N 1N=0.101972kgf



品番	基材	粘着剤タイプ	総厚み	色	粘着力		引っ張り強度		伸び(%)	備考
					N/25mm	gf/25mm	N/25mm	kgf/25mm		
250NW	PET (0.025)	アクリル	0.055	白	8.34	850	117.7	12	150	
380NW	PET (0.038)	アクリル	0.068	白	9.81	1000	156.9	16	150	

23. ホルディングテープ

1kgf=9.80665N 1N=0.101972kgf




品番	基材	粘着剤タイプ	総厚み	色	粘着力		引っ張り強度		伸び(%)	備考
					N/25mm	gf/25mm	N/25mm	kgf/25mm		
380A	PET (0.038)	天然ゴム	0.068	スカイブルー	6.86	700	156.9	16	110	
500B	PET (0.050)	天然ゴム	0.088	オレンジ	7.45	760	176.5	18	110	

24. ポリイミドバーコードラベル




品番	基材 (厚み,mm)	粘着剤タイプ	総厚み (mm)	色	粘着力		セパレータ	備考
					SUS板 gf/25mm	PC板 gf/25mm		
2334	PI (0.025)	アクリル	0.085	茶色	800	850	剥離紙	
2354	PI (0.050)	アクリル	0.110	茶色	800	850	剥離紙	

25. 液晶パネル工程保護テープ




品番	基材 (厚み,mm)	粘着剤タイプ	総厚み (mm)	色	粘着力		セパレータ	備考
					SUS板 gf/25mm	PC板 gf/25mm		
5252	PET (0.050)	シリコーン	0.060	透明	8	9	剥離紙	

26. KEY PAD 内、メタルドームスイッチ固定用片面テープ



品番	基材 (厚み,mm)	粘着剤タイプ	総厚み (mm)	色	粘着力		セパレータ	備考
					SUS板 gf/25mm	PC板 gf/25mm		
4252	PET (0.050)	アクリル	0.060	白	900	1000	剥離フィルム	

27. SMT工程用耐熱マスキングテープ



品番	基材 (厚み,mm)	粘着剤タイプ	総厚み (mm)	色	粘着力		セパレータ	備考
					SUS板 gf/25mm	ポリイミドフィルム gf/25mm		
7333S	PI (0.025)	シリコーン	0.040	茶色	10	20	剥離紙	補強板付き可能
7331K	PI (0.025)	アクリル	0.035	茶色	35	45	剥離紙	補強板付き可能