

J T G

(プリントラミネート用サーマルフィルム)

概要

OPPフィルムにEVA系接着層をラミネートしたプリントラミネート用フィルム

用途

書籍や雑誌の表紙・カバー、カタログなど

代表物性

| 項目 | 単位 | 測定法 | タイプ | | | |
|------|--------------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | R | S | S | M |
| 厚み | μm | ATTM-D2103 | 25 | 25 | 27 | 28 |
| 引張強度 | Kg/mm ² | ASTM-D882 | 14 | 14 | 14 | 12 |
| 伸び | % | ASTM-D882 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| HAZE | % | ASTM-D1003 | 1 | 1 | 1 | 7.4 |
| グロス | % | ASTM-D2457 | 120 | 120 | 120 | 13 |

R : 外面 コロナ処理 / 内面 コロナ処理
S : 外面 未処理 / 内面 コロナ処理
M : 外面 マット処理・コロナ処理 / 内面 コロナ処理

サイズ

| 厚み (μm) | 幅 (mm) | 長さ (m) | タイプ | | | |
|----------------------------------|--------|--------|-----|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | R | S (25 μm) | S (27 μm) | M |
| 25 (R・S) 27 (S) 28 (M) | 535 | 2000 | — | — | — | — |
| | 630 | | — | ○ | — | — |
| | 780 | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 870 | | — | ○ | — | — |
| | 930 | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 1080 | | — | — | — | — |

株式会社ウーリ・ケム

〒104-0033 東京都中央区新川2-8-10 第一中村ビル4階

TEL : 03-3297-0141 / FAX : 03-3297-0147

*本カタログに記載のデータは代表値であり、規格値ではありません。

*本カタログの内容は特定条件下で得られたものであり、他の条件の場合には必ずしも適用出来ない場合があります。